

VỮA KHÔ XÂY TÔ INSEE WALL SPEED

Xây tô nhanh, tường mịn đẹp

INSEE Wall Speed là sản phẩm vữa khô cao cấp trộn sẵn chuyên dụng cho công tác xây tô, đáp ứng tiêu chuẩn vữa xây dựng TCVN 4314:2003 cho vữa khô.

Với thành phần chính là xi măng Poóc-lăng và cát chất lượng cao, chỉ cần trộn vữa khô xây tô INSEE Wall Speed với lượng nước sạch vừa đủ là có ngay hỗn hợp có khả năng bám dính cao, cho bề mặt tường hoàn thiện láng mịn và hạn chế rạn nứt.



LỢI ÍCH SỬ DỤNG



Nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng thi công



Chống nứt co ngót dẻo, giảm thiểu chi phí sửa chữa



Hạn chế ô nhiễm môi trường



Chất lượng cao và ổn định, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho chủ nhà và nhà thầu

ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

Tên chỉ tiêu		TCVN 4314 : 2003 loại M 7.5	TCVN 4314 : 2003 loại M 10	Đơn vị
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax)	Tối đa	1.25	1.25	mm
Độ lưu động (phương pháp bàn dẫn)		175 - 205	175 - 205	mm
Khả năng giữ độ lưu động	Tối thiểu	65	65	%
Thời gian bắt đầu đông kết	Tối thiểu	150	150	phút
Hàm lượng ion Clo trong vữa	Tối đa	0.1	0.1	%
Cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi (dưỡng hộ ở điều kiện chuẩn)	Tối thiểu	7.5	10	MPa (N/mm ²)

TỶ LỆ TRỘN



Vữa khô
INSEE Wall Speed



Nước sạch



Lượng vữa tạo ra



TRÁT / TÔ

1 bao

10-12 lít

≈33 lít



XÂY

1 bao

8-10 lít

≈32 lít

TỰ VẤN MIỄN PHÍ QUA HOTLINE: 1800 1718